



检测报告
TESTING REPORT



T T T S - W T 2 6 0 0 4 0 0 7



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	XYC高弹斜纹磨毛(厚)(织物)		商标:	/
		样品总数:	1块			
号型规格:		/	颜色:	/		
	质量等级:	/	安全类别:	B类		
	产品款号或货号:	/				
	判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 (B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服				
样品描述	01#卡其色机织物80×100cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2026-01-09	报告发布日期	2026-01-13	
检验日期	2026-01-09 至 2026-01-13					
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。				检测单位盖章	
备注	流水号: 2601010					

批准: 方倩 审核: 武冬梅 编制: 王德良





检测报告
TESTING REPORT

检测

TTTS-WT26004007

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 卡其色机织物80×100cm						
纤维含量	/	%	/	棉98.2 氨纶1.8	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度（干摩）	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度（湿摩）	沾色	级	≥3	3-4	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	4	符合	GB/T 8427-2008
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	5.6	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
断裂强力	/	N	≥200	经向: 660 纬向: 550	符合	GB/T 3923.1-2013
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008

以下空白



天纺标检测认证股份有限公司
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心（天津）
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)
国家针织产品质量检验检测中心
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608


检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT26004007

第3页 共4页

样品照片





检测报告

TESTING REPORT



【注意事项】 POINTS FOR ATTENTION

第4页 共4页

1. 检验报告无“检测专用章”无效。
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
2. 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
3. 报告无批准人签字无效。
Report is invalid without collective signatures by approver.
4. 检验报告涂改无效。
Report is invalid if altered.
5. 委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
6. 对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
7. 未经本机构书面批准，部分复制报告无效。
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准 The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司
Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd.
国家服装质量检验检测中心（天津）
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)
国家针织产品质量检验检测中心
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center
地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号
Address: No.6, Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin



电子报告



扫码关注天纺标



检测报告
TESTING REPORT



T T T S - W T 2 6 0 2 4 8 0 7



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	藏青色针织面料(棉氨珠地)		商标:	/
		样品总数:	1块			
号型规格:		/	颜色:	/		
	质量等级:	/	安全类别:	B类		
	产品款号或货号:	/				
	判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 (B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服				
样品描述	01#藏青色针织物80×100cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2026-03-09	报告发布日期	2026-03-12	
检验日期	2026-03-09 至 2026-03-12					
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。				检测单位盖章	
备注	流水号: 2603007					

批准: 方倩 审核: 武冬梅 编制: 王德良





检测报告
TESTING REPORT

金测

TTTS-WT26024807

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 藏青色针织物80×100cm						
纤维含量	/	%	/	棉95.8 氨纶4.2	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度（干摩）	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度（湿摩）	沾色	级	≥3	3	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐光汗复合色牢度	/	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	5.8	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008
顶破强力	/	N	≥250	527	符合	GB/T 19976-2005

以下空白



天纺标检测认证股份有限公司
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心（天津）
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)
国家针织产品质量检验检测中心
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0608

检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT26024807

第3页 共4页

样品照片





检测报告

TESTING REPORT



【注意事项】 POINTS FOR ATTENTION

第4页 共4页

1. 检验报告无“检测专用章”无效。
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
2. 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
3. 报告无批准人签字无效。
Report is invalid without collective signatures by approver.
4. 检验报告涂改无效。
Report is invalid if altered.
5. 委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
6. 对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
7. 未经本机构书面批准，部分复制报告无效。
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准 The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司
Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd.
国家服装质量检验检测中心（天津）
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)
国家针织产品质量检验检测中心
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center
地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号
Address: No.6, Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin



电子报告



扫码关注天纺标



检测报告
TESTING REPORT



T T T S - W T 2 6 0 3 1 7 0 3



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	7005定做哗叽（面料）		商标:	/
		样品总数:	1块			
号型规格:		/	颜色:	/		
	质量等级:	/	安全类别:	A类		
	产品款号或货号:	/				
	判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范（A类） GB/T 31888-2015 中小学生校服				
样品描述	01#藏青色机织物80×100cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2026-03-21	报告发布日期	2026-03-25	
检验日期	2026-03-21 至 2026-03-25					
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。				检测单位盖章	
备注	流水号: 2603016					

批准: 方倩 审核: 张彦 编制: 王德良





检测报告
TESTING REPORT

检测

TTTS-WT26031703

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 藏青色机织物80×100cm						
纤维含量	/	%	/	聚酯纤维75.9 粘纤24.1	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度（干摩）	沾色	级	≥4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度（湿摩）	沾色	级	≥3	3	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4		
甲醛含量	/	mg/kg	≤20	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~7.5	6.0	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
断裂强力	/	N	≥200	经向: 1900 纬向: 750	符合	GB/T 3923.1-2013
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008

以下空白



检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT26031703

第3页 共4页

样品照片





检测报告

TESTING REPORT



【注意事项】 POINTS FOR ATTENTION

第4页 共4页

- 1.检验报告无“检测专用章”无效。
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
- 2.复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
- 3.报告无批准人签字无效。
Report is invalid without collective signatures by approver.
- 4.检验报告涂改无效。
Report is invalid if altered.
- 5.委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
- 6.对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
- 7.未经本机构书面批准，部分复制报告无效。
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司
Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd.
国家服装质量检验检测中心（天津）
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)
国家针织产品质量检验检测中心
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center
地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号
Address: No.6,Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin



电子报告



扫码关注天纺标



检测报告
TESTING REPORT



T T T S - W T 2 6 0 3 1 7 0 2



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	藏青梭织面料(四面弹)		商标:	/
		样品总数:	1块			
号型规格:		/	颜色:	/		
	质量等级:	/	安全类别:	B类		
	产品款号或货号:	/				
	判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 (B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服				
样品描述	01#藏青色机织物80×100cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2026-03-21	报告发布日期	2026-03-25	
检验日期	2026-03-21 至 2026-03-25					
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。				检测单位盖章	
备注	流水号: 2603020					

批准: 方倩 审核: 李滨 编制: 王德良





检测报告
TESTING REPORT

检测

TTTS-WT26031702

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 藏青色机织物80×100cm						
纤维含量	/	%	/	聚酯纤维90.2 氨纶9.8	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度（干摩）	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度（湿摩）	沾色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.2	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
断裂强力	/	N	≥200	经向: 790 纬向: 620	符合	GB/T 3923.1-2013
起球	/	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 4802.1-2008

以下空白



检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT26031702

第3页 共4页

样品照片





检测报告

TESTING REPORT



【注意事项】 POINTS FOR ATTENTION

第4页 共4页

1. 检验报告无“检测专用章”无效。
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
2. 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
3. 报告无批准人签字无效。
Report is invalid without collective signatures by approver.
4. 检验报告涂改无效。
Report is invalid if altered.
5. 委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
6. 对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
7. 未经本机构书面批准，部分复制报告无效。
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准 The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司
Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd.
国家服装质量检验检测中心（天津）
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)
国家针织产品质量检验检测中心
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center
地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号
Address: No.6, Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin



电子报告



扫码关注天纺标



检测报告
TESTING REPORT



T T T S - W T 2 6 0 5 0 9 9 4



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
		/				
	样品信息	样品名称:	卡其针织面料(华夫格)	商标:	/	
	样品总数:	1块				
	号型规格:	/	颜色:	/		
	质量等级:	/	安全类别:	B类		
	产品款号或货号:	/				
	判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 (B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服				
样品描述	01#卡其色针织物80×100cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2026-04-25	报告发布日期	2026-04-29	
检验日期	2026-04-25			至	2026-04-29	
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。				检测单位盖章	
备注	流水号: 2604049					

批准:

方倩

审核:

王德良

编制:

王德良





检测报告
TESTING REPORT

检测

TTTS-WT26050994

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 卡其色针织物80×100cm						
纤维含量	/	%	/	棉72.4 聚酯纤维27.6	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度（干摩）	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度（湿摩）	沾色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	4	符合	GB/T 8427-2008
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	5.5	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008
顶破强力	/	N	≥250	1264	符合	GB/T 19976-2005

以下空白



检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT26050994

第3页 共4页

样品照片





检测报告

TESTING REPORT



【注意事项】 POINTS FOR ATTENTION

第4页 共4页

1. 检验报告无“检测专用章”无效。
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
2. 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
3. 报告无批准人签字无效。
Report is invalid without collective signatures by approver.
4. 检验报告涂改无效。
Report is invalid if altered.
5. 委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
6. 对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
7. 未经本机构书面批准，部分复制报告无效。
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准 The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司
Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd.
国家服装质量检验检测中心（天津）
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)
国家针织产品质量检验检测中心
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center
地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号
Address: No.6, Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin



电子报告



扫码关注天纺标



检测报告
TESTING REPORT



T T T S - W T 2 6 0 5 0 9 9 3



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	藏青针织面料(华夫格)		商标:	/
		样品总数:	1块			
号型规格:		/	颜色:	/		
	质量等级:	/	安全类别:	B类		
	产品款号或货号:	/				
	判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 (B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服				
样品描述	01#藏青色针织物80×100cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2026-04-25	报告发布日期	2026-04-29	
检验日期	2026-04-25 至 2026-04-29					
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。				检测单位盖章	
备注	流水号: 2604048					

批准: 单学雷 审核: 张永 编制: 王德良





检测报告
TESTING REPORT

检测/

TTTS-WT26050993

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 藏青色针织物80×100cm						
纤维含量	/	%	/	棉73.2 聚酯纤维26.8	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度（干摩）	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度（湿摩）	沾色	级	≥3	3-4	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.1	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008
顶破强力	/	N	≥250	1301	符合	GB/T 19976-2005

以下空白



检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT26050993

第3页 共4页

样品照片





检测报告

TESTING REPORT



【注意事项】 POINTS FOR ATTENTION

第4页 共4页

1. 检验报告无“检测专用章”无效。
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
2. 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
3. 报告无批准人签字无效。
Report is invalid without collective signatures by approver.
4. 检验报告涂改无效。
Report is invalid if altered.
5. 委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
6. 对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
7. 未经本机构书面批准，部分复制报告无效。
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准 The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司
Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd.
国家服装质量检验检测中心（天津）
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)
国家针织产品质量检验检测中心
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center
地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号
Address: No.6, Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin



电子报告



扫码关注天纺标



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码: 9fc0

检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26060812

共3页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	李肖军
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/ 样品等级	B类
	产品名称	CVC色织2X2条纹		规格/型号	/
	商标	/		规格/型号	/
	货/款/色号	2606073			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-06-18	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》/B类			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期: 2026-06-23					
备注	无				

批准:

李肖

审核:

田玲玲

编制:

赵玉冰

声明: 1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息(包括样品信息) 本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效, 涂改无效, 未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准, 不得复制(全文复制除外) 报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议, 应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出, 逾期不予受理。

地址: 北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

共3页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26060812

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		CVC色织2X2条纹			样品粘贴处: /
样品描述		白蓝条纹	样品数量	1种	
纤维含量(%)		FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024	—	棉 56.4, 聚酯纤维 43.6	—
甲醛含量(mg/kg)		GB/T 2912.1-2009	≤75	未检出	符合
pH值		GB/T 7573-2009 0.1mol/L KCl溶液	4.0~8.5	7.8	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)		GB/T 17592-2024	禁用	未检出	符合
耐水色牢度(级)	变色	GB/T 5713-2013	≥3-4	4-5	符合
	沾色		≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度(级)	变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	符合
	沾色		≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度(级)	变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	符合
	沾色		≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度(级)		GB/T 3920-2008	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度(级)		GB/T 3920-2008	≥3	4-5	符合
耐光色牢度(级)		GB/T 8427-2008 方法3	≥4	>4	符合
耐皂洗色牢度(级)	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	≥3-4	4-5	符合
	沾色		≥3-4	4-5	
耐光汗复合色牢度(级)	酸性	GB/T 14576-2009	≥3-4	4	符合
	碱性		≥3-4	4	
起球(级)		GB/T 4802.1-2008 参数E	≥3-4	4-5	符合
断裂强力(N)	经向	GB/T 3923.1-2013	≥200	640	符合
	纬向		≥200	450	
备注		甲醛（分光光度法）检出限为20mg/kg。 依据GB 18401-2010中5.1条款表1注C，可分解致癌芳香胺染料限量值≤20mg/kg，定量限为5mg/kg。			

结束

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijin Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26060812

共3页 第3页

1#样品





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码: 945f

检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26071248

共3页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	吴燕丽
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/ 样品等级	B类
	产品名称	XYC 斜纹磨毛		规格/型号	/
	商标	/			
	货/款/色号	2607074			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-24	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》/B类			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期: 2026-07-28					
备注	无				

批准:

康博

审核:

田玲玲

编制:

张良

声明: 1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息(包括样品信息) 本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效,涂改无效,未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求,本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议,应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出,逾期不予受理。

地址:北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检 验 报 告

检验编号(NO.)

WTTC26071248

共3页 第2页

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		XYC 斜纹磨毛			样品粘贴处：/
样品描述		浅卡其	样品数量	1块	
纤维含量(%)		FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019	—	棉 96.8, 氨纶 3.2	—
甲醛含量(mg/kg)		GB/T 2912.1-2009	≤75	未检出	符合
pH值		GB/T 7573-2009 0.1mol/L KCl溶液	4.0~8.5	7.0	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)		GB/T 17592-2024	禁用	未检出	符合
耐水色牢度(级)	变色	GB/T 5713-2013	≥3-4	4-5	符合
	沾色		≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度(级)	变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	符合
	沾色		≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度(级)	变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	符合
	沾色		≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度(级)		GB/T 3920-2008	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度(级)		GB/T 3920-2008	≥3	3-4	符合
耐皂洗色牢度(级)	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	≥3-4	4-5	符合
	沾色		≥3-4	4-5	
耐光色牢度(级)		GB/T 8427-2008 方法3	≥4	4	符合
起球(级)		GB/T 4802.1-2008 参数E	≥3-4	4-5	符合
断裂强力(N)	经向	GB/T 3923.1-2013	≥200	850	符合
	纬向		≥200	520	
备注		甲醛（分光光度法）检出限为20mg/kg。 依据GB 18401-2010中5.1条款表1注C，可分解致癌芳香胺染料限量值≤20mg/kg，定量限为5mg/kg。			

结束





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijin Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)




检验报告

检验编号(NO.): WTTC26071248

共3页 第3页

1#样品





检测报告
TESTING REPORT



T T T S - W T 2 6 0 3 1 6 9 8



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司		送样人:	/
		/		电话:	/
	生产单位/地址	/			
	样品信息	样品名称:	白色针织面料	商标:	/
		样品总数:	1块		
号型规格:		/	颜色:	/	
	质量等级:	/	安全类别:	B类	
	产品款号或货号:	/			
	判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 (B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服			
样品描述	01#白色针织物80×100cm				
检验性质	委托检验	样品接收日期	2026-03-21	报告发布日期	2026-03-24
检验日期	2026-03-21 至 2026-03-24				
执行标准	见附页				
检测结论	检测结果与符合性见附页。				检测单位盖章
备注	流水号: 2603021				

批准:

方倩

审核:

赵莹

编制:

王德康





检测报告
TESTING REPORT



金测

TTTS-WT26031698

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01#	白色针织物80×100cm					
纤维含量	/	%	/	棉95.7 氨纶4.3	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.4	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008
顶破强力	/	N	≥250	514	符合	GB/T 19976-2005

以下空白



检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT26031698

第3页 共4页

样品照片





检测报告

TESTING REPORT



【注意事项】 POINTS FOR ATTENTION

第4页 共4页

1. 检验报告无“检测专用章”无效。
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
2. 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
3. 报告无批准人签字无效。
Report is invalid without collective signatures by approver.
4. 检验报告涂改无效。
Report is invalid if altered.
5. 委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
6. 对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
7. 未经本机构书面批准，部分复制报告无效。
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准 The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司
Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd.
国家服装质量检验检测中心（天津）
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)
国家针织产品质量检验检测中心
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center
地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号
Address: No.6, Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin



电子报告



扫码关注天纺标



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



查询码: 7c0b

检验报告

检验编号(NO.)

WTTC26071247

共3页 第1页

客户提供信息	委托单位	北京新益纺织品有限公司		委托人	吴燕丽
	地址	/			
	生产单位	/		安全类别/ 样品等级	B类
	产品名称	XYC 色织格		规格/型号	/
	商标	/		规格/型号	/
	货/款/色号	2607072			
检验类别		委托送样	委托日期	2026-07-24	
检测及判定依据	国家强制标准	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》/B类			
	产品标准	GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结果及结论					
依据标准检验(测)，样品所检项目检验检测结果详见下页。					
签发日期: 2026-07-28					
备注	无				

批准:

康博

审核:

田玲玲

编制:

张良

声明: 1. 委托检验仅对来样负责。客户提供的信息(包括样品信息) 本机构不对其真实性负责。实施实验室活动的日期从委托日期始至签发日期止。
2. 报告无编制、审核、批准人签章无效, 涂改无效, 未加盖本机构“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构批准, 不得复制(全文复制除外) 报告或证书。复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
4. 除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
5. 对检验报告若有异议, 应当于收到报告之日起15日内向检验单位提出, 逾期不予受理。

地址: 北京市朝阳区朝阳北路175号。

检验检测专用章

检验检测专用章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心(北京)

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

共3页 第2页

检验编号(NO.)

WTTC26071247

检验项目		方法标准	技术要求	检测结果	单项判定
编号/样品名称		XYC 色织格			样品粘贴处：/
样品描述		绿色格子	样品数量	1块	
纤维含量(%)		FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.4-2022	—	聚酯纤维 70.0, 绵羊毛 30.0	—
甲醛含量(mg/kg)		GB/T 2912.1-2009	≤75	未检出	符合
pH值		GB/T 7573-2009 0.1mol/L KCl溶液	4.0~8.5	6.8	符合
异味		GB 18401-2010 6.7	无	无	符合
可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)		GB/T 17592-2024	禁用	未检出	符合
耐水色牢度(级)	变色	GB/T 5713-2013	≥3-4	4-5	符合
	沾色		≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度(级)	变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	符合
	沾色		≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度(级)	变色	GB/T 3922-2013	≥3-4	4-5	符合
	沾色		≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度(级)		GB/T 3920-2008	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度(级)		GB/T 3920-2008	≥3	4-5	符合
耐皂洗色牢度(级)	变色	GB/T 3921-2008 A(1)	≥3-4	4-5	符合
	沾色		≥3-4	4-5	
耐光色牢度(级)		GB/T 8427-2008 方法3	≥4	>4	符合
起球(级)		GB/T 4802.1-2008 参数E	≥3-4	4-5	符合
断裂强力(N)	经向	GB/T 3923.1-2013	≥200	790	符合
	纬向		≥200	730	
备注		甲醛（分光光度法）检出限为20mg/kg。 依据GB 18401-2010中5.1条款表1注C，可分解致癌芳香胺染料限量值≤20mg/kg，定量限为5mg/kg。			

结束





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1454

北京毛纺织科学研究所检验中心

Test Center of Beijing Wool Textile Research Institute

国家毛纺织产品质量检验检测中心（北京）

China National Quality Inspection & Testing Centre

For Wool Textile (Beijing)



检验报告

检验编号(NO.): WTTC26071247

共3页 第3页

1#样品





检测报告
TESTING REPORT



T T T S - W T 2 6 0 3 1 6 9 7



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	藏青针织面料		商标:	/
		样品总数:	1块			
号型规格:		/	颜色:	/		
	质量等级:	/	安全类别:	B类		
	产品款号或货号:	/				
	判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 (B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服				
样品描述	01#藏青色针织物80×100cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2026-03-21	报告发布日期	2026-03-25	
检验日期	2026-03-21			至	2026-03-25	
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。				检测单位盖章	
备注	流水号: 2603019					

批准: 方倩 审核: 武冬梅 编制: 王德良





检测报告
TESTING REPORT

检测

TTTS-WT26031697

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 藏青色针织物80×100cm						
纤维含量	/	%	/	棉72.1 聚酯纤维22.7 氨纶5.2	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.2-2009
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度（干摩）	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度（湿摩）	沾色	级	≥3	4	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	5.6	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008
顶破强力	/	N	≥250	499	符合	GB/T 19976-2005

以下空白



检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT26031697

第3页 共4页

样品照片





检测报告

TESTING REPORT



【注意事项】 POINTS FOR ATTENTION

第4页 共4页

1. 检验报告无“检测专用章”无效。
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
2. 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
3. 报告无批准人签字无效。
Report is invalid without collective signatures by approver.
4. 检验报告涂改无效。
Report is invalid if altered.
5. 委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
6. 对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
7. 未经本机构书面批准，部分复制报告无效。
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准 The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司
Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd.
国家服装质量检验检测中心（天津）
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)
国家针织产品质量检验检测中心
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center
地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号
Address: No.6, Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin



电子报告



扫码关注天纺标